

### 物理性能

产品描述	水溶性封闭底
固体含量 (±2%)	25
粘度cps/25°C	18~28s
PH值	7~8
外观	黄色透明液体

### 特点

- 封闭性
- 耐水性
- 干性快
- 对松木、橡胶木、黑胡桃、红橡木等防涨筋性好
- 色精相容性

### 应用

- 水性木器封闭底漆

### 使用说明：

- 可直接进行喷涂或擦涂
- 施工时，可加入总量的5%~10%的水性异氰酸酯固化剂配合使用

橡胶木-防涨筋	好
红橡木-防涨筋	好
樟子松-防涨筋	好
黑胡桃-防涨筋	好
水曲柳-防涨筋	好
-防单宁酸	好
表干时间	30分钟内
打磨时间	4小时
打磨性	好，打磨起粉
洗枪液	水、乙醇、PM