

韩国 SK Skybon EW 系列 水溶型饱和聚酯树脂

型号	固有粘度 dl/g	分子量	Tg ℃	羟 值 KOHmg/ g	酸 值 KOHmg/ g	分散介 质	性 能	典 型 应 用
EW 100R	0.4 4	1200 0	42	10~15	2~7	DW	抗 水 性 好	纺 织 浆 料
EW 100 G	0.4 4	1200 0	47	10~15	2~7	DW		纺 织 浆 料
EW 100 Q	0.4 4	1200 0	43	10~15	2~7	DW	水 溶 性 好	纺 织 浆 料

EW 100D	0.2 3	7000	57	10~15	35~45	DW		纺 织 浆 料
EW 210	0.3 5	1200 0	58	10~15	2~7	DW	改 善 水 溶 性	纺 织 浆 料
EW 300	0.3 0	1200 0	36	10~15	2~7	DW/IP A	亲 水 溶 性 好	粘 合 剂
<u>EW</u> <u>312</u>	0.4 5	1200 0	60	5~10	2~7	DW/IP A	光 泽, 不 含 胺	上 光 油 (纸 张, 塑

								料 膜)
<u>EW</u> <u>370</u>	0.4 5	1200 0	42	5~10	2~7	DW/IP A	附 着 力	油 墨、 粘 合 剂 (塑 料 膜)
EW 730	0.5 3	1000 0	-25	5~10	2~7	DW/IP A	柔 软、 附 着 力	印 刷 复 合 (纸 张+ 膜)

注：DW=去离子水；IPA=异丙醇（亦可以用乙醇做分散剂）

应用

表层印刷清漆

EVA 乳液粘结力促进剂

水性复膜胶

水性油墨

聚酯纺织浆料替代 PVA

特性

环保性

对 PET, PVC 等薄膜附着力强

环保, 绿色上浆

供应

EW-370 高固含 (35-40%) 只以溶液形式提供