

水性流变助剂

产品介绍

THIXATROL® P2100W 为一水性聚酰胺蜡流变助剂，能够在水性涂料体系中提供防流挂、防沉降的效果并能帮助金属颜料的排列。

产品特征

组成	聚酰胺
外观	黄色软蜡状
不挥发份	16 - 20 %
溶剂	水／丙二醇甲醚
比重	约 1.0
酸价 (成品)	11-14 mg KOH/g

应用领域

- 工业涂料
- 汽车涂料

主要特性

- 具优异的防流挂与防沉降效果。
- 促进金属颜料与珠光颜料的定位与排列效果。
- 增强铝粉漆的金属闪光效果。
- 提供强效剪切变稀效果，适合用于喷涂体系。
- 容易分散，不需经过研磨，以高速搅拌机分散均匀即可。

使用方法

THIXATROL® P2100W 可藉由高速搅拌在配制涂料的任何阶段添加。为了得到最佳的流变性能，建议先将产品和水与共溶剂配制成预拌胶。预拌胶的配制建议以高速搅拌机分散 30 至 60 分钟，且操作温度低于 40 °C。

添加量

对涂料全量添加 1.0 - 6.0 %。

操作与安全

每种产品均有操作与安全性方面的详细资料。在使用该产品前请参阅化学品安全技术说明书 (SDS)，如需 SDS 相关资讯可至 www.elementis-specialties-asia.com 查询。

储存条件

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处，容器保持紧密。
- 保存于 40 °C 以下。

包装

净重：18／25 kg

有效期

THIXATROL® P2100W 自生产日起，保质期限
为 24 个月。

品质保证

本公司自 1992 年起获得 ISO 9001／9002 品
质体系认证，确保所有操作符合标准规定。

海名斯特殊化学

Asia Head Office China

德谦(上海)化学有限公司
上海市松江工业区联阳路 99 号邮编 201613
99, Lianyang Road,
Songjiang Industrial Zone,
Shanghai, China 201613
Tel.: +86 21 57740348
Fax.: +86 21 57743563

Taiwan

德谦企业股份有限公司
新竹县湖口乡新竹工业区光复北路 92 号
92, Kuang-Fu North Road,
Hsinchu Industrial Park,
Hukou, Hsinchu, Taiwan
Tel.: +886 3 5984035
Fax.: +886 3 5983301

Malaysia

Elementis S.E.A. (Malaysia) Sdn. Bhd.
(1095769-X)
62-1, Jalan Tasik Utama 5,
Medan Niaga Tasik Damai,
Sungai Besi, 57000 Kuala Lumpur,
Wilayah Persekutuan, Malaysia
Tel.: +603-9054 6690
Fax.: +603-9054 6698

India

Elementis Specialties (India) Pvt. Ltd.
Unit B, Ground Floor,
Jaswanti Landmark,
Mehra Industrial Estate,
L.B.S Marg, Vikhroli (West),
Mumbai 400 079, India
Tel.: + 91 22 67421251
Fax.: + 91 22 67421252