

YL-75B

技术指标

| | |
|-----------------|-----------------|
| 外观 | 水白透明粘稠液体 |
| 色泽 (Fe-Co) | <1# |
| 粘度 (旋转粘度计/25 度) | 3000~8000mpa. s |
| 固体含量% | 75±2 |
| NCO% | 11.5±0.5 |
| 溶剂 | EAC |
| 溶忍度 (XY) | >1.5 |

应用范围

通用 PU 硬化剂：接着架桥剂、其架桥性及活化时间之配合佳，配合 ALKYD RESIN 或 ACRYLIC RESIN 用于高档 PU 涂料的制造。

使用说明

主剂与硬化剂配合公式:R 系 NCO:OH 比值

主剂的 OH 值

硬化剂用量= $\frac{\text{主剂的 OH 值}}{\text{硬化剂的 NCO 值}} \times 0.075 \times \text{主剂用量} \times R$

硬化剂的 NCO 值

注意事项

1. 与酯类/酮类/醚酯类溶剂相溶性好, 芳烃类有限相溶, 脂肪族不可溶。所用释剂必须不含活性成份 (如醇类、胺类等)。所用溶剂应为无水级, 含水率低于 0.05%。
2. 防止水气进入, 开启后应立即密封避免与空气长时间接触。

存放要求

1. 放于阴凉处，避免阳光直晒。
2. 在密封桶内保质期为6个月（出厂日期算）。过期后经检验合格，仍可使用。

包装规格

铁桶装，净重：220KG/桶。