

L-75 为游离 TDI 低于 0.5%的环保型聚氨酯固化剂，主要用在涂料，木器漆，胶黏剂。

Property	L-75	L-75A	IL-50
固含量(%)	75±1	75±2	8±0.5
NCO 含量 (%)	13±0.5	12±1	51±1
游离 TDI (%)	0.5 max	2.0 max	0.5 max
粘度 at 25°C (mPa·s)	1800±500	5000±100	500-1200