

## XC8316 ( D ) 醇酸树脂

**类型：** XC8316 ( D ) 为豆油酸改性快干醇酸树脂

**特性：** 快干、硬度高、打磨性好、透明度好、防下陷好

**范围：** 快干底漆、哑光面漆

**规格：** 外观色数： $\leq 2\#$  ( Fe-Co 比色 )

**粘度：** 50000-70000mpa.s/25°C

**酸值：** $\leq 12\text{mgKOH/g}$

**固含：** $70\pm 2\%$

**OH 值：** $150\pm 10\text{ mgKOH/g}(100\%)$

**溶剂：**二甲苯/丁酯

**使用说明：**XC8316 ( D ) 与芳香烃、酯类、酮类溶剂相溶性良好, 在脂肪烃中只能部分溶解,

使用时请先测试树脂在溶剂中的稳定性。

**储存方法：**储存于阴凉通风、干燥的库房中,严禁火种,远离热源,防止阳光直射,库温保持在

$30^{\circ}\text{C}$ 以下,保持包装密封,应与氧化剂、酸类物质分开储放。

**包装：** 200Kg 铁桶装

**保质期：** 室温  $30^{\circ}\text{C}$ 以下六个月。