

## 乳液型水性聚氨酯 WUV8826

# WUV8826

## 乳液型水性聚氨酯

- 【特性】**
- ◆ 附着力好，柔韧性好。
  - ◆ 耐水性好，耐乙醇性好，无限水溶性。
  - ◆ 表干性好，高固化速度。

- 【用途】**
- 主要适用于面漆，封闭底漆和打磨底漆，丝印。

- 【产品规格】**
- ◆ 外观：乳白色略带蓝光
  - ◆ 固体份%：33
  - ◆ 粘度/25℃：14s 涂4杯
  - ◆ PH值：6.0-7.0

**【参考配方】**

材料	配比 (%)
水性树脂WUV8826	84.93
季戊四醇三丙烯酸酯	11.3
光引发剂500	1.7
流平剂BYK333	1.35
消泡剂（中联邦221型号）	0.67

**【使用方法】**

取一定量的树脂WUV8826，加入一定量PET3A、光引发剂500、流平剂BYK333和消泡剂（中联邦221），高速搅拌混合均匀，喷涂后再放在60℃的烘箱烘10-15min，再在光固化机上固化（建议固化机光强400mJ/cm<sup>2</sup>，20m/s速度），可得到固化漆膜。

**【贮藏安定性】**

树脂请远离火源并置放于阴暗通风处，以免发生危险或影响树脂储存安定性，常温下存放六个月不变质，用后请栓紧桶盖以避免光源照射及凝胶结皮。

**【包装容量/品名】**

200KG / WUV8826

注意：本资料介绍的所有产品仅供参考使用，鉴于配方及生产工艺应用等多因素的影响，用户有责任预先进行试验和检验其适用性，如遇产品应用问题，请随时与我们联系。