

>>详细参数

参数	典型数据	
二氧化钛含量	≥98.0	%
颜色-L* _a /L* _b 标	≥98	%
颜色-色差 Δb*	≤0.5	
消色力	≥100	%
105°C挥发物	≤0.5	%
水溶物	≤0.6	%
水悬浮液PH值	6.5-8.5	
吸油量	≤26	g/100g
筛余物(45um筛孔)	≤500	ppm
水萃取液电阻率	≥30	Ω·m

应用领域	特点
油漆类	分散性、高白度、光泽、遮盖力
色母料 塑料、橡胶类	分散性、光泽、粒度分布均匀、高白度、耐久性、遮盖力
化纤类	分散性、遮盖力、耐久性