

产品特性：

颜料含量高，色泽鲜艳，着色力强

耐高温稳定性好

高储存稳定性，粘度低。

有良好的化学稳定性。

与水性丙烯酸，环氧，聚氨酯等树脂体系相容性良好。

应用领域：

金属烤漆，玻璃烤漆，环氧地坪漆，金属轻防腐漆等.....

注意事项：

使用前必须搅拌均匀，做好相容性试验，使用完毕后做好密封储存且储存于阴凉干燥处。本品保质期 12 月。

产品型号如下：

产品名称	颜料含量	细度	耐温性	耐酸碱	耐光性		耐候性	
					1/1	1/25	1/1	1/25
M-262 黄	45	2	300	5	7-8	7-8	5	5
M-272 黄	43	2	180	5	5	4-5	5	4-5
M-266 橙	42	2	160	5	7-8	7	4	3
M-261 红	40	2	180	5	7	5	4	3-4
M-271 红	42	2	180	5	7-8	7-8	4-5	4-5
M-265 紫	37	2	200	5	7-8	7	4-5	4
M-263 蓝	45	2	200	5	8	7-8	5	5

M-273 蓝	45	2	200	5	8	8	5	5
M-264 绿	45	2	200	5	8	7-8	5	5
M-260 黑	35	2	200	5	8	8	5	5
M-268 白	65	2	200	5	8	8	5	5

备注：表中耐光性、耐候性、耐化学介质性及耐热性为颜料结构性能，其参数是来自颜料供应商。耐光性 8 级为最好，1 级为最差；耐候性 5 级为最好，1 级为最差；耐化学介质性 5 级为最好，1 级为最差。