

化学结构 :单偶氮类

产量: 20 吨/月

包装:5 公斤/包,10 公斤/包,25 公斤/包.

应用领域: 主要应用于涂料、印墨与塑料, 如汽车底漆 (OEM)、修理漆。

物性数据:

强度 (%)	100
粉尘	<0.8
吸油量 (ml/100g)	<61
水溶性 (%)	<1.5
PH 值	7
相对密度	1.57
耐光性	8
耐水性	5
耐酸性	5
耐油性	5
耐碱性	5
耐温	300°C