

# 聚氨酯改性环氧树脂

## 产品描述

该树脂是一种聚氨酯改性的环氧树脂，可与各种固化剂反应，具有很高的反应活性，且与各种环氧树脂或稀释剂有很好的相容性，可提高对金属的粘接性和固化物的韧性。适用于涂料、浇注、粘接剂、层压板及土木工程。

## 常规性能

| 测试项目 | 测试标准            | 单位          | 数据     |
|------|-----------------|-------------|--------|
| 外观   | 目测              | -----       | 透明液体   |
| 环氧值  | GB/T 4612-2008  | eq/100g     | 0.43   |
| 粘度   | GB/T 10247-2008 | mPa·s (25℃) | 160000 |

## 包装规格

200kg/桶

## 储存及运输

- 1、需避光、避热、密封保存（可作为非危险品运输及保存）。
- 2、储存期两年（25℃）。

## 安全操作资料

这里不包括产品安全资料。在使用前，请注意阅读产品资料、产品安全资料及包装标签以便安全使用。产品安全资料可以从精日公司及各分销商处获得，也可以发邮件给精日公司服务中心 [jorle@jorle.net](mailto:jorle@jorle.net) 或者致电 021-51687619。

## **质量保证书 — 请仔细阅读**

我们保证这里所包含的产品性能、使用信息都是准确而可靠的。但是，您在使用之前还是应对其性能、安全使用等方面进行测试。应用的建议不能视为在任何状态下都适用。

除非精日公司提供一份适合某种特定需要的书面证明，否则，精日公司只保证产品销售说明书所列规范而不保证其它用途。精日公司唯一的责任在于产品达不到所列要求时给予退款或者换货，精日公司明确表示不承担意外事故的责任。