

TGIC 固化聚酯树脂

主要特点：

现在主要的耐候性粉末体系，耐候性、机械性能均好，烘烤过程不易泛黄，图层光滑致密、无针孔等弊端，粉末品种齐全，可配置各种颜色和花纹。

型号	酸值 mgKOH/g	ICI粘度（175℃） Po	Tg （℃）	固化条件 （℃/min）	弗罗里达曝晒试验保 光率（2年）	特性说明
PT8000	27-32	130-180	appr. 63	200/10		用于生产耐候性一般的砂纹粉
PT8050	48-55	180-220	appr. 65	200/10		高交联密度，良好的表面硬度可单独使用或配置与干混 低光粉末
PT8333	32-38	110-150	appr. 64	200/10		可使用摩擦枪喷涂具有更好的带电性
PT8335-1	32-38	90-120	appr. 63	200/10		优异的流平性，可使用摩擦枪喷涂
PT8335-2	32-38	110-150	appr. 64	200/10	58%	综合性能好
PT8335-3	31-37	180-220	appr. 63	200/10		优异的机械性能
PT8335	32-38	110-150	appr. 64	200/10		综合性能好，可使用摩擦枪喷涂
PT8336	32-38	90-120	appr. 63	200/10	58%	优异的流平性