

真石漆 22

产品分类： 真石漆

耗漆量： 3-5kg/m²

干燥时间： 90 分钟/(25℃表干)

涂刷方法： 喷涂

耐水性： 240 小时无异常

耐碱性： 240 小时无异常

耐洗刷性： 10000 次

耐人工老化： 400 小时

储存稳定性： 无异常

■ 产品说明 DESCRIPTION



XY-600 是以天然彩砂、粘结剂和助剂配制而成，本品有防霉耐碱、耐热、耐水性强、漆膜坚实耐久，不易脱落，施工简便等特点。

■ 施工说明 APPLICATION DETAILS

- 基础处理：先清除墙面的油污及疏松物厚灰，并保持墙面平整干燥。
- 基层处理：墙面达到要求后批刮专用腻子 1-2 遍，干燥之后打磨平整。
 - 喷涂底漆：在腻子上辊涂或喷涂底漆 1-2 遍。
 - 中涂施工：待底漆干燥后，喷真石漆 1-2 遍。

- 面涂施工：待真石漆干燥后即喷罩面漆。