

聚氨酯涂层胶 DB-7080

序号	品名	型号	粘度 (pa.s/25℃)	固体份(%)	溶剂	模量 100% (mpa)	抗拉 强度 (mpa)	伸长率 %	特性	用途
1	干法高亮 耐水压 涂层胶	DB-7018D	70-90	46.0-48.0	DMF/TOL/MEK	2.5	38.0	800	二液型、手感柔软、 高耐水压、耐水洗	亮面底胶
2	干法高透 高固高亮 涂层胶	DB-7050	80-120	61.0-63.0	DMF	5.0	25.0	600	一液型、高固含量、 高耐水压、手感柔 软、亮度高、不发粘	高亮面胶
3	干法高透高 固低粘高亮 涂层胶	DB-7080	20-30	61.0-63.0	DMF	8.0	25.0	600	一液型、高固含量、 低粘度、高耐水压、 手感柔软、亮度高、 不发粘	辊涂高亮 面胶
4	干法高耐 水压消光 涂层胶	DB-7020	40-60	31.0-33.0	DMF/MEK	3.5	30.0	500	手感柔软、高耐水 压、消光、可贴合 PVC/PU胶条	辊涂消光 面胶
5	透湿性 PU高固 涂层胶	DB-7005D	50-70	51.0-53.0	DMF/TOL/MEK	1.0	20.0	800	二液型、手感柔软、 透湿性好	透湿透气 底胶
6	干法高透湿 涂层胶	DB-7003	35-55	31.0-33.0	DMF/TOL/MEK	2.5	25.0	700	手感柔软、透湿性 好、滑爽 (一刀成模)	透湿透气 面胶
7	干法单组份 涂层胶	DB-7503D	60-90	36.0-38.0	DMF/M-MEK	2.5	57.0	720	初粘力强、粘接强度 高、手感柔软	普通底胶
8	干法耐水压 涂层 压面胶	DB-7040	80-120	51.0-53.0	DMF/TOL	4.0	35.0	800	高固含量、低粘度、 软化点低	普通面胶
9	表滑耐热 硬质型 涂层胶	DB-7306	50-80	31.0-33.0	DMF/TOL	15.0	70.0	380	硬质、耐膨润变形、 表面非粘性、展色性 好、镜面效果好	镜面面胶