

## 80031011 水性高浓色浆- 纯红

**产品描述:** 将水性纯红色精加入到 TREFFERT 471 UV-附着剂和 TREFFERT 281 水性着色剂，用以调节板 材 底层色泽的辊涂工艺。该产品具有良好的色泽并且不含任何有害重金属。

### 产品性能:

黏度: 35-50 秒, 以 DIN 6 号漏杯 25°C 时测得  
色素: 不含有任何铅、镉或铬酸盐成份  
密度: 1.08±0.2 kg/l 25°C 时测得  
固体含量: 26-36 % (以重量计算)  
释放量: 不超过 3%  
环保: 符合德国 1990 年制定的环保条例

### 涂布方法:

准备工作: 使用前搅拌均匀, 检查颜色  
固化剂: 无需  
溶剂: 需要时加水稀释粘度  
黏度: 35-50 秒, 以 DIN 6 号漏杯 25°C 时测得  
用量: 无需  
模式: 应用于塑料辊筒硬度为 25-35 的腻子辊涂机 (异丁烯/橡胶聚合物或 EPDM-聚合物)  
维持颜色: 在使用过程中可加入 281-/471- 调节色泽

**基材:** 该产品被特别指明用于添加到无色的 281-水性着色剂或 471-水性附着剂以调节板材底层的颜色。  
请在作其他用途前咨询我们的技术人员。

### 储藏期:

保存: 12 个月  
条件: 注意防止冰冻和阳光直接照射  
储藏温度 5 - 35°C

### 运送包装:

包装: 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg 包装桶  
运输时间: 生产需 5 个工作日  
数量: 除试机外, 每种产品至少订购 1 kg

**清洗:** 用完后请立刻用水清洗相关机器设备。

注意事项:                    请具体查阅健康安全手册

安全与保健:                请查阅健康安全手册

