

基本参数

粘度

200-300

PH 值

7.0

产地

广东

类型

标准料

牌号

xm-630

熔点

150

外观

无色透明

用途范围

化工

浊点

无意义

有效物质含量

0.98

CAS

106-51-4

品牌

darisa

型号

XM-630

含量/规格

99

详细说明

佛山市顺德区欣茂化学材料有限公司

高性能哑光 UV 树脂 XM-630

XM-630 是一种哑光专用 UV 树脂，不含溶剂，具有优异的消光性，本身光泽可达 1-5°，树脂自身固化后漆膜手感细腻滑爽；透明度好，流平性好，不发白，可重涂，以及更优的表面耐划伤性能。

特点：耐磨，耐溶剂，透明度高，哑光效果好，气味小。

使用方法：

推荐用于各类辊涂、淋涂、丝印、喷涂哑光 UV 面漆，具体领域包括：uv 哑光清漆，uv 塑胶漆，uv 丝印油墨、PVC 地板、PVC 革、塑胶外壳面漆等等。

技术指标：

外观： 半透明液体

官能： 3

粘度：（25℃，cps） 150-180CPS

固含：99%

酸值（mgKOH/g）： ≤5.0 Max

密度：（g/cm³25℃） 1.0± 0.1

闪点（℃）： >61 GB/T 267-1988

保质期限：

常温密封避光保存，保质期六个月。

包装：25KG/200KG/桶