

80031055 水性高浓色浆- 纯白

产品描述: 将水性纯白色精加入到 TREFFERT 471 UV-附着剂和 TREFFERT 281 水性着色剂，用以调节板材底层色泽的辊涂工艺。该产品具有良好的色泽并且不含任何有害重金属。

产品性能:

黏度: 105 - 115 秒。以 DIN 4 号漏杯 25°C 时测得
色素: 不含任何铅、镉或铬酸盐成份
密度: 1.39-1.2 kg/l 25°C 时测得
固体含量: 46-50% (以重量计算)
释放量: 不超过 3%
环保: 符合德国 1990 年制定的环保条例

涂布方法:

准备工作: 使用前搅拌均匀, 检查颜色
固化剂: 无需
溶剂: 需要时加水稀释粘度
黏度: 105 - 115 秒。以 DIN 4 号漏杯 25°C 时测得
用量: 无需
模式: 应用于塑料辊筒硬度为 40 - 50 的腻子辊涂机 (异丁烯/橡胶聚合物或 EPDM-聚合物)
维持颜色: 在使用过程中可加入 281-/471- 调节色泽

基材: 该产品被特别指明用于添加到无色的 281-水性着色剂或 471-水性附着剂以调节板材底层的颜色。
请在作其他用途前咨询我们的技术人员。

储藏期:

保存: 12 个月
条件: 注意防止冰冻和阳光直接照射
储藏温度 5 - 35°C

运送包装:

包装: 1kg, 10kg, 20kg, 250kg 包装桶
运输时间: 生产需 5 个工作日
数量: 除试机外, 每种产品至少订购 20 kg

清洗: 用完后请立刻用水清洗相关机器设备。

注意事项: 请具体查阅健康安全手册

安全与保健: 请查阅健康安全手册

