

2813992306 **水性着色剂**

产品描述: 透明的或用纱布或海绵辊涂设备着色的水性着色剂一般应用于实木或薄木家具的辊涂工艺。该产品呈现良好的附着性和着色力。

产品性能:

粘度: 9-19 秒。以 DIN 4 号漏杯 25° C 时测得
密度: 1.00 ± 0.2 kg/l 25° C
固体含量: 17-25% (以重量计算)
释放量: 不超过 3%
环保: 符合德国 1990 年制定的环保条例

用法:

着色剂: 将最多 20% 的 8003XXXX 水性颜料/色精加入 281 水性着色剂内混合。
准备工作: 使用前/中搅拌均匀, 检查颜色变化。
硬化剂: 无须
稀释剂: 如有需要可用水调节其粘度
粘度: 9-19 秒。以 DIN 4 号漏杯 25° C 时测得
用量: 15-20 g/m²
模式: 适用于辊涂机海绵辊筒 (异丁烯 / 橡胶聚合物 或 EPDM-聚合物)
干燥: 在的循环空气中烘 15-20 秒, 或在 80-100 °C 的 25m/s 红外线照射的通风条件下照射。
备注: (1)由于树脂的自然特性, 黏度会随着储藏时间的增加有下降的趋势。
(2)由于木纹的区别, 在现场应用之前加入着色剂并要再核查颜色。
(3)281 和着色剂混合后, 贮存时间不宜超过 3 天。

基材:

该产品被特别指明用于提高木材表面的着色力并与 TREFFERT 471-紫外光固化水性附着剂或和 TREFFERT 611-紫外光固化腻子以及 TREFFERT 661-紫外光固化底涂配合使用。
请在其他用途前咨询我们的技术人员。

储藏期:

保存: 12 个月
条件: 注意防止冰冻和阳光直接照射
储藏温度 5 - 35°C

运送包装:

包装: 20 kg 或 1000 kg 的包装桶
运输时间: 生产需 5 个工作日
数量: 除试机外, 每种产品至少订购 200 kg

清洗: 使用后请立即用水清洗相关机器设备

注意事项: 防止与皮肤接触引起灼伤
请具体查阅健康安全手册

安全与保健: 请查阅健康安全手册