

6613020000 **UV 附着力底涂**

产品描述: 无色的 UV 紫外光固化底涂一般应用于地板表面辊涂工艺。该底涂具有良好的附着力、弹性以及耐摩擦性能。

产品性能:

黏度: 50-80dpa.s, 25°C 时测得
密度: 1.20±0.3 kg/L
释放量: 不超过 3%
环保: 符合德国 1990 年制定的环保条例

涂布方法:

准备工作: 使用前搅拌均匀
固化剂: 无需
黏度: 50-80dpa.s, 25°C 时测得
用量: 15-25 g/m²
模式: 应用于塑料辊筒硬度为 30 – 50 的腻子辊涂机 (异丁烯/橡胶聚合物或 EPDM-聚合物)
固化: *a) 半固化 < 80 mj/cm² (UV Integrator-Kuhnast)
*b) 全固化 < 200 mj/cm² (UV Integrator-Kuhnast)
* 为了达到合适的固化能量, 请咨询我们的技术销售人员。

基材: 该特别的 UV 附着底涂应用于一般基材之上, 为 TREFFERT 651 系列的 UV 产品提供了良好的基础。
请在其他用途之前咨询我公司技术人员深入了解。

储藏期:

保存: 12 个月
条件: 注意防止冰冻和阳光直接照射
储藏温度 5 - 35°C

运送包装:

包装: 20 kg 或 200 kg 的包装桶
运输时间: 生产需 5 个工作日
数量: 除试机外, 每种产品至少订购 200 kg

清洗: 使用完后请立即用溶剂 (建议使用醋酸丁酯) 清洗相关机器设备

注意事项: 防止与皮肤接触引起灼伤
 请具体查阅健康安全手册

安全与保健: 请查阅健康安全手册

