

**6613470000**  
**UV 耐磨底涂**

**产品描述:** 无色的 UV 丙烯酸固化耐磨底涂一般适用于高耐磨木地板表面的辊涂工艺。该产品具有良好的耐磨性并且无需砂光。

**产品性能:**

黏度: 43-53 秒, 以 DIN 8 号漏杯 25°C 时测得  
密度: 1.30±0.2 kg/l 25°C 时测得  
释放量: 不超过 3%  
环保: 符合德国 1990 年制定的环保条例

**涂布方法:**

准备工作: 使用前搅拌均匀  
固化剂: 无需  
黏度: 43-53 秒, 以 DIN 8 号漏杯 25°C 时测得  
用量: > 25 g/m<sup>2</sup>  
模式: 应用于塑料辊筒硬度为 30 - 50 的腻子辊涂机 (异丁烯/橡胶聚合物或 EPDM-聚合物)  
固化: \*a) 半固化 < 80 mj/cm<sup>2</sup> (UV Integrator-Kuhnast)  
\* b) 为了达到合适的固化能量, 请咨询我们的技术销售人员。

**基材:**

该产品被特别指明适用于 TREFFERT 471 UV-水性附着剂 TREFFERT 611 UV-腻子之上。该产品为使用 TREFFERT 651/661 UV-涂料打下了良好的基础。请在其他用途之前咨询我公司技术人员深入了解。

**储藏期:**

保存: 12 个月  
条件: 注意防止冰冻和阳光直接照射  
储藏温度 5 - 35°C

**运送包装:**

包装: 20 kg 或 200 kg 的包装桶  
运输时间: 生产需 5 个工作日  
数量: 除试机外, 每种产品至少订购 200 kg

**清洗:**

使用完后请立即用溶剂 (建议使用醋酸丁酯) 清洗相关机器设备

**注意事项:**

防止与皮肤接触引起灼伤  
请具体查阅健康安全手册

**安全与保健:**

请查阅健康安全手