

6613600000 000 UV 耐刮擦底漆

产品描述: 无色的 UV 固化丙烯酸底涂一般辊涂应用于木地板表面。该弹性底涂具有良好的附着力、弹性以及密封性。

产品性能:

黏度: 65-75 秒, 以 DIN 6 号漏杯 25°C 时测得
密度: 1.2 ± 0.2 kg/l 25°C 时测得
固体含量: 97-99 % (以重量计算)
释放量: 不超过 3%
环保: 符合德国 1990 年制定的环保条例

涂布方法:

准备工作: 使用前搅拌均匀
固化剂: 无需
黏度: 65-75 秒, 以 DIN 6 号漏杯 25°C 时测得
用量: 20-30 g/m²
模式: 应用于塑料辊筒硬度为 30-50 的腻子辊涂机 (异丁烯/橡胶聚合物或 EPDM-聚合物)
固化: *a) 半固化 < 80 mj/cm² (UV Integrator-Kuhnast)
*b) 表面固化 < 200 mj/cm² (UV Integrator-Kuhnast)
* 为了达到合适的固化能量, 请咨询我们的技术销售人员。

基材: 该产品被特别指明运用于和 TREFFERT 471 UV 水性附着剂或 TREFFERT 611 UV 腻子配合使用。该产品配合使用 TREFFERT 661-/651-/UV 涂料使效果明显。请在其他用途之前咨询我公司技术人员深入了解。

储藏期:

保存: 12 个月
条件: 注意防止冰冻和阳光直接照射
储藏温度 5 – 35°C

运送包装:

包装: 20 kg 或 200 kg 的包装桶
运输时间: 生产需 5 个工作日
数量: 除试机外, 每种产品至少订购 200 kg

清洗: 使用完后请立即用溶剂 (建议使用醋酸丁酯) 清洗相关机器设备

注意事项: 防止与皮肤接触引起灼伤
 请具体查阅健康安全手册

安全与保健: 请查阅健康安全手册

