

6613992170 **UV 白底漆**

产品描述: UV 固化白色底漆一般应用于用于复合板材、实木板材、薄木板材的辊涂工艺。该底漆具有良好的附着力，遮盖力和柔韧性。

产品性能:

黏度: 32-42 秒, 以 DIN8 号漏杯 25°C 时测得
密度: 1.20± 0.2kg/l 25°C 时测得
固体含量: >97 % (以重量计算)
释放量: 不超过 3%
环保: 符合德国 1990 年制定的环保条例

涂布方法:

准备工作: 使用前搅拌均匀
固化剂: 无需
黏度: 32-42 秒, 以 DIN8 号漏杯 25°C 时测得
用量: 16-20 g/m², 涂布 2 遍。
模式: 应用于塑料辊筒硬度为 30 - 50 的辊涂机 (异丁烯/橡胶聚合物或 EPDM-聚合物)
固化: *a) 半固化 <80 mj/cm² (UV Integrator-Kuhnast)
*b) 表面固化 <200mj/cm² (UV Integrator-Kuhnast)
* 为了达到合适的固化能量, 请咨询我们的技术销售人员。

基材: 该产品被特别指明为家具底漆与 TREFFERT 661-/651-/UV 涂料配合使用, 效果显著。请在其他用途之前咨询我公司技术人员深入了解。

储藏期:

保存: 12 个月
条件: 注意防止冰冻和阳光直接照射
储藏温度 5 – 35°C

运送包装:

包装: 20 kg 或 200 kg 的包装桶
运输时间: 生产需 5 个工作日
数量: 除试机外, 每种产品至少订购 200 kg

清洗: 使用完后请立即用溶剂 (建议使用醋酸丁酯) 清洗相关机器设备

注意事项: 防止与皮肤接触引起灼伤
 请具体查阅健康安全手册

安全与保健: 请查阅健康安全手册

