

上海坚弗特种涂料有限公司  
上海市嘉定北工业区北和公路 1299 号  
邮编: 201807 上海, 中国

电话: +86 21 5165 1818  
传真: +86 21 5165 1388  
info@feycotreffert.com.cn  
www.feycotreffert.com



## 80031089 水性高浓色浆- 纯白

### 产品描述:

将水性纯白色精加入到 TREFFERT 471 UV-附着剂和 TREFFERT 281 水性着色剂, 用以调节板材底层色泽的辊涂工艺。该产品具有良好的色泽并且不含任何有害重金属。

### 产品性能:

黏度: 45 - 55 秒。以 DIN 4 号漏杯 25°C 时测得  
色相: 白色  
密度: 1.39-1.2 kg/l 25°C 时测得  
固体含量: 72-76% (以重量计算)  
环保: 符合德国 1990 年制定的环保条例

### 涂布方法:

准备工作: 使用前搅拌均匀, 检查颜色  
固化剂: 无需  
溶剂: 需要时加水稀释粘度  
黏度: 45 - 55 秒。以 DIN 4 号漏杯 25°C 时测得  
用量: 视现场色浓度需求而定。  
模式: 应用于塑料辊筒, 硬度为 40 - 50 的腻子辊涂机 (异丁烯/橡胶聚合物或 EPDM-聚合物) 或海绵辊。  
维持颜色: 在使用过程中可加入 281-/471- 调节色泽

上海坚弗特种涂料有限公司  
上海市嘉定北工业区北和公路 1299 号  
邮编: 201807 上海, 中国

电话: +86 21 5165 1818  
传真: +86 21 5165 1388  
info@feycotreffert.com.cn  
www.feycotreffert.com



## 80031089 水性高浓色浆- 纯白

**基材:** 该产品被特别指明用于添加到无色的 281-水性着色剂或 471-水性附着剂 以调节板材底层的颜色。  
请在作其他用途前咨询我们的技术人员。

### **储藏期:**

保存: 12 个月  
条件: 注意防止冰冻和阳光直接照射  
储藏温度 5 – 35°C

### **运送包装:**

包装: 1kg, 10kg, 20kg, 250kg 包装桶  
运输时间: 生产需 5 个工作日  
数量: 除试机外, 每种产品至少订购 20 kg

**清洗:** 用完后请立刻用水清洗相关机器设备。

**注意事项:** 请具体查阅健康安全手册

**安全与保健:** 请查阅健康安全手册