

6113580000L 000

UV 腻子

产品描述: 无色的 UV 丙烯酸固化腻子适用于轻型腻子机。该产品具有良好的密封性和填充性。由基材而定，为了达到最适宜的附着效果，建议在涂布该腻子之前先涂布 TREFFERT 471-水性附着剂。

产品性能:

黏度: 170-190 dPas, 25°C 时测得。
密度: 1.29 ± 0.2 kg/l 25°C 时测得。
释放量: 不超过 3%
环保: 符合德国 1990 年制定的环保条例。

涂布方法:

准备工作: 使用前搅拌均匀。
固化剂: 无需
稀释剂: 无需
黏度: 170-190 dPas, 25°C 时测得。
用量: 10-30 g/m²
模式: 应用于塑料辊筒硬度为 40-50 的腻子辊涂机 (异丁烯/橡胶聚合物或 EPDM-聚合物)。
固化 *a) 半固化 < 80 mj/cm² (UV Integrator-Kuhnast)
*b) 表面固化 > 200 mj/ cm² (UV Integrator-Kuhnast)
* 为了达到合适的固化能量，请咨询我们的技术销售人员。

基材: 该产品被特别指明运用于 TREFFERT 471-水性附着剂之后。
请在其他应用之前咨询我们的技术人员。

储藏期:

保存: 12 个月
条件: 注意防止冰冻和阳光直接照射。
储藏温度 5 – 35°C

运送包装:

包装: 20 kg 或 200 kg 的包装桶
运输时间: 生产需 5 个工作日
数量: 除试机外，每种产品至少订购 200 kg

清洗: 使用完后请立即用溶剂（建议使用醋酸丁酯）清洗相关机器设备。

注意事项: 防止与皮肤接触引起灼伤。
 请具体查阅健康安全手册。

安全与保健: 请查阅健康安全手册。

