

6513324000

HPC UV 耐刮擦面涂 光泽: 40%

产品描述: UV 丙烯酸固化面涂一般适用于复合板材、实木板材、薄木板材的辊涂工艺。与传统面涂相比，该面涂对硬物的耐刮擦性有了显著提高。

产品性能:

黏度: 25-35 秒。以 DIN 6 号漏杯 25°C 时测得
密度: 1.2 ± 0.2 kg/l 25°C 时测得
释放量: 不超过 2%
环保: 符合德国 1990 年制定的环保条例

涂布方法:

准备工作: 使用前/中搅拌均匀, 检查光泽度
固化剂: 无需
溶剂: 必要时可使用 TREFFERT 90035011 稀释剂调节粘度
用量: 10-20 g/m²
模式: 应用于塑料辊筒硬度为 40 - 50 的腻子辊涂机 (异丁烯/橡胶聚合物或 EPDM-聚合物)
固化: * a) 半固化 < 90 mj/cm² (UV Integrator-Kuhnast)
* b) 全固化 > 400 mj/cm² (UV Integrator-Kuhnast)
* 为了达到合适的固化能量, 请咨询我们的技术销售人员。

基材:

该产品被特别指明与 TREFFERT UV- 661 底涂配合使用。
请在其他应用之前咨询我们的技术人员。

储藏期:

保存: 12 个月
条件: 注意防止冰冻和阳光直接照射
储藏温度 5 - 35°C

运送包装:

包装: 20 kg 或 1000 kg 的包装桶
运输时间: 生产需 5 个工作日
数量: 除试机外, 每种产品至少订购 200 kg

清洗:

使用完后请立即用溶剂 (建议使用醋酸丁酯) 清洗相关机器设备

注意事项: 防止与皮肤接触引起灼伤
 请具体查阅健康安全手册

安全与保健: 请查阅健康安全手册

