

DJ-8009-1 水性羊巴树脂 (细)

1.用 途：用于合成革羊巴效果处理

2.主要成分：水性聚氨酯分散液，助剂

3.技术指标

外 观：乳白色半透明（无机械杂质）

溶 剂：去离子水

粘 度(mPa·s/25℃)：3000-5000

固成份(%)：20%±2

4.产品特点、

处理后羊巴效果就佳

5.操作事项

- ①DJ - 8009 - 1 加入水性色浆充分搅拌均匀，过滤
- ②PU 半成品涂布，100 摄氏度烘干（涂布量越多烘干后表面越粗）
- ③170 摄氏度左右发泡 2 - 3 分钟

6.注意事项：

- ①需要改色作业时请先测试本品与色料的相溶性；
- ②使用前必须充分搅拌均匀；
- ③请放置于避光处密闭储存；
- ④安全储存期 3 个月；

7.包装方式：50kg/桶 100kg/桶 200kg/桶