



鸿盛二氧化硅

# A-200

## 防沉增稠剂

### 描述

A-200 为沉淀法白炭黑，具有高吸油量特性，主要在油墨、油漆中提供流变控制。

### 性能优势

- 良好的增稠触变性
- 促进和保持粉末的流动和抗结块

### 应用领域

- 木器涂料及底漆，如 PU, PE, UV 底漆
- 环氧地坪涂料

### 产品技术指标

平均粒径, D50/ $\mu\text{m}$	6.0~8.0
吸油值 g/100g	270~320
pH 值(5%水悬溶液)	6~8
孔隙率 ml/g	<1.2
灼烧失重 (1000°C, 2Hrs), %	<6
干燥失重 (105°C, 2Hrs), %	<5
比表面积 $\text{m}^2/\text{g}$	380~460
表面处理	无

### 建议添加量

- 按照总配方计，建议添加量为 3~10%；
- 由于不同的配方和条件，建议用户在使用前进行试验，确定最佳的添加量；

### 包装及存储注意事项

- 关于产品包装规格的选择，详细信息请咨询本地销售代表；
- 本产品属于二氧化硅类型，具有极其稳定的性质。由于该产品具有很高的比表面积，容易从大气中吸收水汽或者挥发性物质，故建议在干燥，通风，阴凉处存放，避免潮气或者挥发性物质。如以上环境存放，一般建议存储期不超过 24 个月。若超过 24 个月继续使用，建议做应用测试判定。

**LINGWE**<sup>®</sup>

Tel: +86-020-39388561 | Web: [www.lingwe.com](http://www.lingwe.com)

2020-03-11

