

油漆类型	BIORA 7是一款水性丙烯酸漆，漆膜哑光且均匀。
用途	BIORA 7是无溶剂型油漆，可安全使用，漆膜仅蒸发水分。 BIORA 7可用在混凝土，石膏，腻子，砖块及建筑板材的表面。

### 技术资料

固含	约38%
有机挥发物 (VOC)	30 克/升
涂布率	已涂装过的表面 10-12 m <sup>2</sup> /l 腻子和木纤维板 7-10 m <sup>2</sup> /l 混凝土和石膏表面 4-7 m <sup>2</sup> /l
密度	约 1.3 g/ml
干燥时间, 在23°C / 50% RH条件下	
不沾尘时间	0.5小时
复涂时间	1小时
稀释剂	水, 使用设备后立刻用清洁剂和温水清洗。
光泽	哑光
颜色	两种Base。也可根据内墙漆色卡, 调制其他颜色。
耐擦洗性和耐磨性	漆膜表面可耐中等磨损。 根据EN 13300(ISO 11998)耐擦洗等级为1。
包装	Base Paint 1: 0.9L, 2.7L, 9L Base Paint 2: 0.9L, 2.7L, 9L

### 施工指引

表面处理	去除表面灰尘和杂质。 旧屋翻新, 需先用RENSA SUPER清洁液清洗旧涂层的表面。 打磨处理, 降低表面光泽, 然后去除表面灰尘。 去除表面所有的旧油漆。 不防水的腻子喷涂天花板, 建议用溶剂型粘合底漆打底, 如FUTURA 3 Adhesion。 用SILORA系列腻子将表面不平整部分找平, 腻子干燥后打磨平整, 去除表面灰尘。
打底	喷涂混凝土, 石膏, 腻子, 砖块及建筑板材, 直接用BIORA 7或者用BIORA 3底漆和天花板漆打底。钢铁表面需用FERREX AQUA防锈漆打底。
施工	使用前充分搅拌油漆。 必要时用水稀释油漆。 刷涂, 辊涂或者喷涂一遍或者两遍。 无气喷涂的喷嘴大小尺寸为0.017-0.021"
施工条件	待涂表面必须保持干燥, 在喷涂和油漆干燥过程中, 环境温度, 待涂表面温度和油漆温度应在+5°C以上, 相对湿度低于80%。 在喷涂和干燥过程中, 良好的通风可以加快干燥速度。
维护说明	在一般情况下, 漆膜需要四周左右时间, 才能达到最佳的耐久性和硬度。在此之前需要保护好漆面。 漆膜可轻微擦拭以清洁, 如干布擦拭, 软海绵或其他类似物清洁。避免粗暴刷洗。
存储	严防油漆低温冻结

本数据表所载信息是标准的, 基于公司实验室检测和实际经验。Teknos承诺产品质量符合我司质量体系。但由于产品的使用通常都是在我们控制范围之外, Teknos不承担实际施工的责任。本产品只供专业使用, 任何不当使用本产品后而导致的损失本公司概不承担任何责任, 这要求使用人员必须在技术和工作安全方面对我司产品有足够了解。最新的数据资料, 物料安全数据表和体系表请登录我们的主页[www.teknos.com](http://www.teknos.com)