BIORA 20

半哑光室内油漆

油漆类型	内墙和天花板用水性丙烯酸漆。 使用方便，能产生半哑光，甚至保持清洁的薄膜。 BIORA 20特别适用于厨房墙壁与天花板上，前厅、楼梯、托儿所和教室。 BIORA 20可应用于混凝土、石膏、腻子、砖和建筑板材表面。 该产品获得芬兰建筑材料排放分类最高等级，M1级。 该产品获得芬兰防过敏和哮喘协会标签认证，北欧生态“天鹅”标签认证。

技术资料

固含	约39%
有机挥发物 (VOC)	欧盟VOC值（kat A/a）:30g/l.本产品VOC:≤30g/l.
涂布率	已涂装过的表面 10-12 m²/l 腻子和木纤维板 8-10 m²/l 混凝土和石膏表面 4-8 m²/l
密度	约 1.3 g/ml
干燥时间，在23℃ / 50% RH条件下	
不沾尘时间	0.5小时后
复涂时间	2小时后 在寒冷和/或潮湿的环境下，干燥过程会慢一些。
稀释剂	水，使用设备后立刻用清洁剂和温水清洗。
光泽	半哑光
颜色	两种基本颜色涂料，可以用TEKNOMIX着色系统进行着色，以获得内墙漆色卡的所有色调。
耐擦洗性和耐磨性	漆膜表面耐磨性良好。 油漆表面可清洗。 耐擦洗性，符合EN13300 (ISO 11998)第1类。 持续超过5000刷，SFS 3755。 根据EN 13300(ISO 11998)耐擦洗等级为1。
包装	Base Paint 1：0.9L，2.7L，9L Base Paint 2：0.9L，2.7L，9L
安全标识	见数据安全表

施工指引

表面处理	去除新表面灰尘和杂质。 旧屋翻新，需先用RENSA SUPER清洁液清洗旧涂层的表面。 对于光亮硬滑的表面用砂纸拉毛处理，并在拉毛处理后去除表面灰尘。 对于以前用胶漆或石灰粉刷过的表面要彻底去除所有的旧油漆。 不防水的腻子喷涂天花板，建议用溶剂型粘合底漆打底，如FUTURA 3 Adhesion。 用SILORA系列腻子将表面不平整部分找平，腻子干燥后打磨平整，去除表面灰尘。
打底	喷涂混凝土，石膏，腻子，砖块及建筑板材，直接用BIORA 7或者用BIORA 3底漆和天花板漆打底。钢铁表面需用FERREX AQUA防锈漆打底
施工	使用前充分搅拌油漆。 必要时用水稀释油漆。 刷涂，辊涂或者喷涂一遍或者两遍。 无气喷涂的喷嘴大小尺寸为0.017-0.021"
施工条件	待涂表面必须保持干燥，在喷涂和油漆干燥过程中，环境温度，待涂表面温度和油漆温度应在5℃以上，相对湿度低于80%。 在喷涂和干燥过程中，良好的通风可以加快干燥速度。 在一般情况下，漆膜需要四周左右时间，才能达到最佳的耐久性和硬度。在此之前需要保护好漆面。
维护说明	油漆表面可用中性(pH 6 - 8)洗涤剂擦拭干净。清洁剂和污垢可以通过擦拭和/或用清水冲洗表面来去除。使用清洁布，软海绵或类似的清洁物。避免粗刷或严重磨损。使用洗涤剂时，请遵循清洁剂生产商的稀释和其他指示。
存储	严防油漆低温冻结

本数据表所载信息是标准的，基于公司实验室检测和实际经验。Teknos承诺产品质量符合我司质量体系。但由于产品的使用通常都是在我们控制范围之外，Teknos不承担实际施工的责任。本产品只供专业使用，任何不当使用本产品后而导致的损失本公司概不承担任何责任，这要求使用人员必须在技术和工作安全方面对我司产品有足够了解。最新的数据资料，物料安全数据表和体系表请登录我们的主页www.teknos.com