

BIORA BALANCE

全哑光型内墙漆

油漆类型	BIORA BALANCE是一款全哑光水性丙烯酸漆，适用于干燥的室内区域。
用途	该产品获得芬兰建筑材料排放分类最高等级，M1级。 该产品获得芬兰防过敏和哮喘协会标签认证，北欧生态“天鹅”标签认证。

技术资料

固含	约37%
有机挥发物 (VOC)	欧盟VOC值 (kat A/a) :30g/l.本产品VOC:≤30g/l.
涂布率	已涂装过的表面 7-10 m ² /l 腻子 and 木纤维板 6-8 m ² /l 混凝土和石膏表面 4-7 m ² /l
密度	约 1.4 g/ml
干燥时间, 23°C / 50% RH条件下	
不沾尘时间	0.5小时
复涂时间	1小时 在寒冷和/或潮湿的环境下，干燥过程会慢一些。
稀释剂	水，使用设备后立刻用清洁剂和温水清洗。
光泽	全哑光
颜色	两种Base，也可根据内墙漆色卡，调制成其他颜色。
耐擦洗性和耐磨性	漆膜表面可耐中等磨损。 根据EN 13300(ISO 11998)耐擦洗等级为1。
包装	Base Paint 1: 0.9L, 2.7L, 9L, 18L Base Paint 2: 0.9L, 2.7L, 9L
安全标示	见安全数据表

施工指引

表面处理	去除新表面灰尘和杂质。 旧屋翻新，需先用RENSA SUPER清洁液清洗旧涂层的表面。 对于光亮硬滑的表面用砂纸拉毛处理，并在拉毛处理后去除表面灰尘。 对于以前用胶漆或石灰粉刷过的表面要彻底去除所有的旧油漆。 不防水的腻子喷涂天花板，建议用溶剂型粘合底漆打底，如FUTURA 3 Adhesion。 用SILORA系列腻子将表面不平整部分找平，腻子干燥后打磨平整，去除表面灰尘。
打底	钢铁表面需用FERREX AQUA防锈漆打底 其他新的和旧的油漆表面是由BIORA 3底漆和天花板漆涂刷或直接用BIORA BALANCE涂刷。
施工	使用前充分搅拌油漆。 必要时用水稀释油漆。 在同一容器中为每一个均匀的表面保留足够数量的油漆。这样就避免了颜色的差异。 刷涂，辊涂或者喷涂一遍或者两遍。 无气喷涂的喷嘴大小尺寸为0.017-0.021"
施工条件	待涂表面必须保持干燥，在喷涂和油漆干燥过程中，环境温度，待涂表面温度和油漆温度应在5°C以上，相对湿度低于80%。 在喷涂和干燥过程中，良好的通风可以加快干燥速度。
维护说明	在一般情况下，漆膜需要四周左右时间，才能达到最佳的耐久性和硬度。 在此之前，需要保护好漆膜。漆膜可以轻微擦拭来清洁，如干布擦拭，软海绵或其他类似物清洁。避免粗暴刷洗。
存储	严防油漆低温冻结

本数据表所载信息是标准的，基于公司实验室检测和实际经验。Teknos承诺产品质量符合我司质量体系。但由于产品的使用通常都是在我们控制范围之外，Teknos不承担实际施工的责任。本产品只供专业使用，任何不当使用本产品后而导致的损失本公司概不承担任何责任，这要求使用人员必须在技术和工作安全方面对我司产品有足够了解。最新的数据资料，物料安全数据表和体系表请登录我们的主页www.teknos.com