

HELO AQUA 20

半光水性特种清漆

4 11.04.2018

清漆类型 HELO AQUA 20是一种基于聚氨酯分散体的半无光水性特种清漆。适用于室内外木质表面。
该产品获得芬兰建筑材料排放分类最高等级，M1级。□
产品符合玩具安全指示2009/48/EC对化学元素迁移限值的要求。

用途 室内实木地板、拼花地板、楼梯、室内外木制家具。

技术资料

固含 约 32%

有机挥发物 (VOC) 欧盟VOC值 (kat A/i) :140g/l.本产品VOC:≤140g/l.□

涂布率 用刷子或毡抹子涂抹: 8-12m²/l
马海毛泥刀使用: 12-15m²/l
清洁表面的总扩散速度: 2-3 l/10m²
旧涂漆表面总铺展率: 大约1.5 /lm²
1 - 3小时后无粉尘，可过度滑行。表面可在涂上最后一层涂料后24小时内使用。
清漆在1 - 2周内达到最终硬度。因此，在治疗后2周内应避免硬磨损。

干燥时间, 23°C / 50% RH条件下

稀释剂及清洗剂 水。使用后立即用适当的洗涤剂和温水清洗设备。

光泽 半光

颜色 清晰的
该清漆在Teknomix着色系统(透明颜色)。

耐光性 良好。不泛黄。

包装 (可用性因国家而异) 0.45升, 0.9升, 2.7升, 9升

安全标识 见数据安全表

施工指引

木质表面必须干燥，小心打磨并清除灰尘和其他杂质。在使用前和使用之间充分搅拌HELO AQUA 40，注意不要使空气进入清漆。

未经处理的镶木地板和木板地板:用刷子、泥刀或滚筒将稀释15%的HELO AQUA 80涂上底漆。最后用刷子或泥刀涂上2 - 3层HELO AQUA 40。按照图案和木纹的方向涂上清漆。

以前涂过漆的地板:建议将表面打磨成光秃秃的木头，并遵循上面关于未经处理的镶木地板和木板地板的说明。如果旧漆面状况良好，则可根据使用说明对已仔细打磨过的表面涂上HELO AQUA 20清漆。Sanding Paper NO.150或更细)。然而，在这种情况下，首先要在小面积上测试清漆，以确保适当的附着力。

楼梯和家具:楼梯和家具推荐使用刷子。如果需要的话，最好使用HELO AQUA 80。首先涂上一层薄薄的HELO AQUA 20清漆，使它干燥至少一个小时。打磨表面并小心清除所有的砂屑。涂上第二层清漆，晾干约3小时后再涂第三层清漆。

注意!对于室外物体，我们建议使用浅色清漆，避免在水平面上使用。

施工条件 待涂表面必须干燥。在使用和干燥期间，环气温度、待涂表面温度和涂料温度应在+10°C以上，相对湿度应在80%以下。

本数据表所载信息是标准的，基于公司实验室检测 and 实际经验。Teknos 承诺产品质量符合我司质量体系。但由于产品的使用通常都是在我们控制范围之外，Teknos 不承担实际施工的责任。本产品只供专业使用，任何不当使用本产品后而导致的损失本公司概不承担任何责任，这要求使用人员必须在技术和工作安全方面对我司产品有足够了解。最新的数据资料，物料安全数据表和体系表请登录我们的主页 www.teknos.com