

油漆类型	TREND 3是一款用于室内的水性全哑光的丙烯酸漆。
用途	该产品获得芬兰建筑材料排放分类最高等级，M1级。□ 该涂料适用于以前油漆过的木材、混凝土、灰泥、填料、砖，以及在需要完全哑光处理的各种建筑板材上。可涂覆各种面漆的乳胶漆。

技术资料

固含	约 32%						
有机挥发物 (VOC)	欧盟VOC值 (kat A/g) :30g/l.本产品VOC:≤30g/l.□						
涂布率	<table border="0"> <tr> <td>喷涂过的油漆表面</td> <td>7-10 m²/l</td> </tr> <tr> <td>木纤维板</td> <td>5-8 m²/l</td> </tr> <tr> <td>混凝土和石膏表面</td> <td>4-7 m²/l</td> </tr> </table>	喷涂过的油漆表面	7-10 m ² /l	木纤维板	5-8 m ² /l	混凝土和石膏表面	4-7 m ² /l
喷涂过的油漆表面	7-10 m ² /l						
木纤维板	5-8 m ² /l						
混凝土和石膏表面	4-7 m ² /l						
密度	约 1.5 g/ml						
干燥时间, 23°C / 50% RH条件下							
-不沾尘干	0.5小时						
-复涂时间	1小时						
	在寒冷和/或潮湿的环境下，干燥过程会慢一些。						
稀释剂及清洗剂	水，使用设备后立刻用水清洗。						
光泽	全哑光						
颜色	白色。也可根据内墙漆色卡，调制其他颜色。颜色精度不完全。 米白色T1327 (TC-8168)						
耐擦洗性和耐磨性	漆膜表面有很好的耐磨性。 根据EN 13300(ISO 11998)耐擦洗等级为3						
包装	白色 0.9升, 2.7升, 9升, 18升 米白色T1327 (TC-8168) 18升						
安全标识	见数据安全表						

施工指引

表面处理	<p>去除新表面灰尘和杂质。</p> <p>旧屋翻新，需先用RENSA SUPER清洁液清洗旧涂层的表面。</p> <p>对于光亮硬滑的表面用砂纸拉毛处理，并在拉毛处理后去除表面灰尘。</p> <p>对于以前用胶漆或石灰粉刷过的表面要彻底去除所有的旧油漆。</p> <p>不防水的腻子喷涂天花板，建议用溶剂型粘合底漆打底，如FUTURA 3 Adhesion。</p> <p>用SILORA系列腻子将表面不平整部分找平，腻子干燥后打磨平整，去除表面灰尘。</p>
底漆	<p>为防止木头节瘤处渗色，先用FUTURA 3 Adhesion打底。钢铁表面需用FERREX AQUA防锈漆打底。镀锌表面可用Trend 3直接涂。</p> <p>□</p>
施工	使用前充分搅拌油漆。□
施工条件	待涂表面必须干燥，相对湿度必须在80%以下。施工和干燥过程周围空气温度和待涂表面温度必须在+5°C以上，良好的通风可加速干燥过程。

维护说明

在一般情况下，漆膜需要四周左右时间，才能达到最佳的耐久性和硬度。在此之前需要保护好漆面。□

用湿抹布或清洁剂擦洗会损坏漆膜表面，若要清洁脏的表面，须用干式清洁方法，如干布擦拭，掸子掸刷，吸尘器等。□

储存

严防油漆低温冻结

本数据表所载信息是标准的，基于公司实验室检测和实际经验。Teknos承诺产品质量符合我司质量体系。但由于产品的使用通常都是在我们控制范围之外，Teknos不承担实际施工的责任。本产品只供专业使用，任何不当使用本产品后而导致的损失本公司概不承担任何责任，这要求使用人员必须在技术和工作安全方面对我司产品有足够了解。最新的数据资料，物料安全数据表和体系表请登录我们的主页www.teknos.com
