

水性含氟烤漆

本 F900X 系列产品由水性丙烯酸树脂、水性氟树脂、颜料、填料、成膜助剂、去离子水经科学复配精制而成，具有极低的表面能和优秀的防腐蚀性能。可直接用自来水稀释，施工更安全。用于打印机滚轴、钢材构件等要求被涂物表面获得极低表面能的涂装。

特点：

具有极低的表面能

具有优秀的防腐蚀性能

可直接用自来水稀释，施工更安全。

产品说明	涂装数据
本F900X系列产品由水性丙烯酸树脂、水性氟树脂、颜料、填料、成膜助剂、去离子水经科学复配精制而成，具有极低的表面能和优秀的防腐蚀性能。可直接用自来水稀释，施工更安全。	光泽：半光或高光 颜色：可提供多种颜色 施工温度范围：5℃-40℃，另外被涂物表面温度要高于露点3℃以上以防水汽凝结。
用途	漆膜厚度：湿膜约30-60微米 干膜约10-30微米
用于打印机滚轴、钢材构件等要求被涂物表面获得极低表面能的涂装。	涂层数：1层 稀释：约5%的水稀释
产品特点、优点	涂装方法：中毛滚筒涂、刷涂或喷涂
具有极低的表面能 具有优秀的防腐蚀性能 可直接用自来水稀释，施工更安全；	