

## 多彩保护胶

类别	主要成份	外观	粘度	不挥发物	pH 值	流动性	凝胶强度	
					2%	10%		
保护胶	SD-06	合成硅酸盐	白色粉末状	$\leq$ 0.01Pa.s	$\geq$ 85%	8.5	流体	中
	SD-07	合成硅酸盐	白色粉末状	$\leq$ 0.02Pa.s	$\geq$ 85%	8.5	流体至膏体	低
	Opal-B	改性硅酸盐	白色粉末状	$\leq$ 0.01Pa.s	$\geq$ 90%	9.8	流体	高

高性价比的 SD-06 通用性强，适用于水包水多彩涂料，也可用于水包砂多彩涂料。

经特殊改性的 Opal-B 与乳液有极好的相容性，有效成份高，可减少使用量，制备的彩点更具内聚力，适用于各种多彩涂料体系。

保护胶特殊的结构，具有很好的触变性，也可用于其他体系中改善悬浮、调整触变效果。