

天然真石漆

迪升天然真石漆是本公司引进德国最新技术，采用天然石材为原料，经特殊工艺制造的高级内、外墙装饰涂料，可广泛应用于水泥建筑、木结构、纸板、石膏表面，涂装真石漆可使建筑物体现自然、稳重、花岗岩质感，其仿真率达到 90% 以上。它施工简便，是室内、外装饰、装修、工艺造型、城市雕塑的理想材料。

迪升天然真石漆是本公司引进德国最新技术，采用天然石材为原料，经特殊工艺制造的高级内、外墙装饰涂料，可广泛应用于水泥建筑、木结构、纸板、石膏表面，涂装真石漆可使建筑物体现自然、稳重、花岗岩质感，其仿真率达到 90% 以上。它施工简便，是室内、外装饰、装修、工艺造型、城市雕塑的理想材料。

天然真石漆之配套产品

水性抗碱封闭底漆--天然真石漆--水性硅丙罩面涂料。

产品特点

- 1、采用天然大理石，花岗岩为基料，可制造多种花样和色彩；
- 2、防霉、藻类生长，可适用于海边及山区等气候条件；
- 3、耐水并具有优良的耐洗刷和抗污性；
- 4、天然色彩，抗老化、使用寿命长。

适用范围

适用于大型公共场所建筑，如体育馆、博物馆、会议中心等，亦可用于高档公寓、写字楼等建筑的外墙装饰。

施工程序

- 1、使用前把罐内涂料搅拌均匀；
- 2、施涂专用底漆一遍；
- 3、底漆干燥 2-6 小时后可喷涂天然真石漆；
- 4、喷涂天然真石漆二遍，厚度：2mm 左右。喷枪压力:6-8kg 之间。
- 5、用砂纸对真石漆表面尖锐颗粒及浮点砂粒进行清理磨平处理（无锐角及松动砂粒即可），之后用高压气体吹去灰尘。
- 6、干燥 24-28 小时后可进行喷涂表面漆一遍。

耗漆量：3-5.5kg/m²（两遍理论值）。

施工工具：专用石漆喷枪。

施工温度：5-40°C。

保存温度：5-35°C，一年有效。

温馨提示：施工工具用完后及时用水清洗；未用完的涂料应密封，置于阴凉处保存。

技术要求

项目	指标
容器中的状态	搅拌混合后无硬块；呈均匀状态
施工性	喷涂无困难
低温稳定性	不变质
干燥时间	表干≤4h
涂膜外观	正常
耐水性	96h 无异常
耐碱性	96h 无异常
涂层耐温变性	10 次循环无异常
耐沾污性	5 次循环试验后≤2 级
耐人工老化性/500h	不起泡、不剥落、无裂纹
粘结强度(标准状态下)	≥0.70MPa