

水性环氧云铁中间漆

适用于对防腐要求较高的各种大型钢构、塔机、桥梁、机械设备等防腐防锈。

由环氧树脂、固化剂、锌粉、各种助剂精制而成，漆膜干燥快，硬度高，漆膜致密，附着力强，优良的防腐防锈性能，环氧云铁中间漆作为中间漆，通常与环氧底漆配套，是厚浆型，用于提高涂层的防腐性能。此两款漆都是加固化剂的，漆和固化剂现配现用，两小时使用完毕。

项目	指标		检测方法
	环氧富锌底漆	环氧云铁中间漆	
漆膜颜色外观	符合标准样板及色差范围		
固体含量% \geq	45	45	GB/T1725
细度 μm \leq	20	20	GB/T1724
干燥时间h	表干 \leq 0.5实干 \leq 24	表干 \leq 0.5实干 \leq 24	GB/T1728
完全固化	7天 (25℃)	7天 (25℃)	GB/T1731
硬度	\geq H	\geq H	GB/T639
光泽	哑光或半光		GB/T1743
耐冲击KG. CM	50	50	GB/T1732
附着力	\leq 1级	\leq 1级	GB/T1720
耐盐水性	300H不起泡不脱落	600H不起泡不脱落	GB/T1763
耐盐雾	200H无异常	800H无异常	GB/T1771