

PN 新型高分子防腐涂料 饮水设备专用防腐涂料无毒涂料

[留言](#) [QQ 客服](#) [进入企业商铺](#)

价 格：¥32.00 元

品牌：川星

所 在 地：四川 成都市 武侯区

产品卖点：漆膜无毒、附着力强、施工方便、干燥快

详细参数：

- 品牌：川星
- 颜色：各色
- 类型：防锈漆
- 保质期：12
- 产地：四川成都
-



IPN8710 饮水舱无毒涂料

一、产品说明

该涂料是一种双组分环氧树脂涂料，由树脂、防锈颜料、助剂及固化剂组成，具有优异的机械性能和耐化学介质性能。无刺激味，固化后无毒，附着力好。

二、适用范围

可用于钢结构的涂覆和原有结构的维修保养，适用于工矿企业室内机械设备装饰防腐及储水罐内壁，自来水管、化工管线内壁等的防腐，对于存在较强腐蚀介质的环境，需评估后使用。

三、主要特点

漆膜无毒、附着力强、施工方便、干燥快，具有良好的耐酸、碱、盐腐蚀性能，耐水、耐油、耐候性能优良。

四、技术指标

项目	指标	试验方法
颜色及外观	符合标准样板，漆膜平整光滑	目测
粘度（涂-4杯），s	≥45	GB/T1723-1993
细度，um	≤40	GB/T1724-1989
干燥时间，h 表干	≤2	GB/T1728-1989
实干	≤24	
固体含量，%	≥50	GB/T1725-1989
附着力，级	1	GB/T1720-1989
柔韧性，mm	≤1	GB/T1731-1993
卫生安全性要求	符合 GB/T17219-1998	

五、施工方法

- 1、开桶搅拌：打开桶后将涂料彻底搅拌至桶底无沉积物无色差即可涂覆。
- 2、表面处理要求：涂装金属表面时，要求喷砂、抛丸除锈达到国标 Sa2^{1/2}级，保持表面干燥、无油污、灰尘等异物，并在4小时内涂装。
- 3、配比：甲：乙=3：1（重量比）。
- 4、理论涂布率：干膜厚度80~100微米条件下，0.25~0.3公斤/平方米。
- 5、稀释剂用量：若涂料确实太稠，可适当添加专用稀释剂，用量为3~10%。
- 6、最后一道面漆涂装完工后，须自然固化7天后才能投入使用。如果环境温度

低于 10℃时，应适当延长。

7、涂装方法：喷涂，刷涂、辊涂均可。

六、包装贮存

1、包装：铁桶密封包装，每桶净重 20kg，稀释剂净重 15kg。

2、有效期为 1 年，超过有效期，经检验合格可照常使用。