

# 环氧有机硅耐高温防腐涂料

[留言](#)

[QQ 客服](#)

[进入企业商铺](#)

**价 格：面议 最小采购量：至少 100 公斤**

所 在 地：四川 成都市 武侯区

详细参数：

- 颜色：银色
- 品牌：川星
- 包装规格：桶
- 耐水性：好
- 干燥时间 $\leq$ ：12
- 总固含量 $\geq$ ：50
- 保质期：12
- 单件净重：15K
- 按溶剂类型分：油性漆
- 用途：管道防腐涂料
- 类型：环氧防腐涂料
- 



XY-G5006 环氧有机硅耐高温涂料一、产品说明 该漆是一种双组分耐热涂料，由高温有机硅树脂为主原料，加入耐高温防腐材料、耐热颜填料、特种助剂，经先进工艺制配而成。二、适用范围 可用于各种高温及腐蚀环境，如高温反应设备、高温冶炼设备、管道、风机、高频电炉、电机、电器外壳、烟囱、核电站、飞机发动机、常规兵器等。三、主要特点耐热性好，防腐性能佳。涂层的色泽鲜艳丰满，柔韧性好，附着力强。耐湿性、防潮性、电绝缘性、耐药品性、耐溶剂性均好。使用方便，常温固化。

#### 四、技术指标

项目	指标	试验方法
颜色及外观	符合标准样板，漆膜平整光滑	目测
粘度（涂-4杯），s	≤50	GB/T1723-1993
细度，um	60~120	GB/T1724-1989
遮盖力，g/m <sup>2</sup>	≤75	GB/T1726-1989
干燥时间，h 表干	≤6	GB/T1728-1989
实干	≤18	
附着力，级	≤1	GB/T1720-1989
冲击强度，kg.cm	≥50	GB/T1732-1993
柔韧性，mm	≤1	GB/T1731-1993
耐热性（500℃，3h） 冲击，kg.cm	≥15	GB/T735-1989
耐候性（经沿海地区12个月天然曝晒后测定）	漆膜颜色变化，≤4级	GB/T1767-1979
	粉化，≤4级	GB/T1766-1995

	裂纹, ≤2 级	
--	----------	--