

水性 UV 光固化清漆

水性 UV 紫外线光固化亮光油主要适用于 ABS、PC、PS、PVC、PET、PA、HIPS 等塑胶材质的电子、汽车、家电、空调、电动车、笔记本、手机、电器、运动器材、化妆品以及其他设备的高档外壳漆。

有较好的施工性，干燥速度快，较强丰满度，流平性佳，柔韧性好，附着力强，具有高光泽、高硬度、耐磨性好、耐冲击强、耐黄变、耐弯折、耐盐雾、耐水泡、耐化妆品测试、抗老化等其他测试性能。

项目	参数
稀释比例	原油稀释10:1纯净水
烘烤条件	50°C~60°C烘烤5分钟即可，UV灯光固化
附着力	0级（百格法，3M胶纸测试）
铅笔硬度	2H~3H（三菱铅笔硬度试验机）
耐乙醇	5000次~6000次（500g擦拭不掉漆）
耐常温泡水	720小时
耐RCA纸带	600次~800次
恒温热储60°C	480小时
耐候性	2200小时