

水性手感弹性漆

水性手感弹性漆主要适用于 ABS、PC、PS、PVC、EPS、HIPS 等塑胶材质的 3C 电子、MP3 外壳、汽车内饰件、骑行头盔，手机护套、电子烟、化妆品、头梳手柄、保温杯、玩具、伞柄等以其他设备的高档手感外壳漆。

水性手感弹性漆是一款较强绵滑肉厚手感、软绵绵爽滑型，可以调出不同手感、厚感、爽滑、柔滑、绵滑以及光哑度，附着力优异，抗刮性好，修复能力强，长久不回粘，可重工，易施工，并且能够常温环境下固话，固话膜成耐磨性、耐候性、耐 RCA，耐乙醇等其他测试性能。

项目	参数
稀释比例	10:1:1~1.5固化剂-洁净水
烘烤条件	65°C~75°C烘烤20-40分钟
附着力	0级 (百格法, 3M胶纸测试)
铅笔硬度	HB-1H (三菱铅笔硬度试验机)
耐乙醇	500次 (500g力擦拭不掉漆)
耐RCA纸带	100次~500次 (500g力擦拭)
耐橡皮擦	100次~500次 (500g力擦拭)