



概述:

聚醚改性的聚硅氧烷，具有优异的润湿、平滑和耐磨性能。

特性:

提供显著的底材润湿
增加表面清爽
改善耐划伤性和防粘连性
适用于辐射固化体系，重涂好。

技术数据:

外观：黄色透明液体
活性物含量：100%
粘度(25°C)：200-500 cst

建议添加量:

UV 固化印刷油墨	0.1-1.0%
罩光清漆	0.05-1.0%
溶剂型木器漆	0.05-0.3%
工业涂料	0.05-0.3%
喷墨油墨	0.05-0.5%

包装:

25kg 涂塑桶，200kg 铁桶

储存要求:

产品在不使用时，应储存在容器内并保持紧密封闭，以确保产品质量。存储期限为生产日起 24 个月。产品应存放在正常室温之下，避免长时间暴露在极热和极冷的环境中。

使用限制:

本产品未被测试或陈述为适用于医学用途。

操作注意事项:

本资料不包括安全使用本产品所需的安全信息。使用前，请阅读产品安全数据表及包装标签，以获取有关产品的安全使用、危害身体及健康的资料。