

H52-05 环氧高防腐面漆

组成：该产品由改性环氧树脂、颜料、防锈颜料、催干剂、助剂、溶剂经研磨配制而成。

产品特性：

- 漆膜坚韧耐磨。
- 具有较高的防腐性能与附着力。
- 耐溶剂性好。

用途：涂装耐腐蚀的金属，混凝土贮槽等表面。

颜色及外观：各色，半光，漆膜平整光滑。

基本参数： 比 重：1.55 kg / 升

配 比：主剂：固化剂=4：1

干膜厚度：40 μm

湿膜厚度：90 μm

涂装厚度：50 ~ 100 μm

理论用量：155 ~ 310 g / m²

干燥时间：25℃ 表干 4h，实干 24h，完全干燥 7d。

熟化时间：25℃ 15min

适用期：25℃ 6h

建议涂装道数：无气喷涂一道，刷涂或滚涂 1 ~ 2 道。

前道配套用漆：环氧富锌底漆、环氧底漆、无机富锌底漆。

表面处理：

- 前道漆应完全干燥。
- 除尽被涂表面的油污、灰尘及其它污垢。

底材温度：

- 底材温度须高于露点以上 3℃
- 室外施工时底材温度低于 5℃时，环氧与固化剂的固化反应停止，不能进行施工涂装。

涂装施工：

- **混 合：**本产品分两罐装，组成一个单元。每次都必须按规定的配比，成对一次性混合、充分搅拌均匀，并在规定的混合使用期限内用完。

- 无气喷涂：稀 释 量 0 ~ 5% (以油漆重量计)
喷嘴口径 0.4 ~ 0.5 mm
喷出压力 15 ~ 20 MPa (约 150 ~ 200kg / cm²)
- 空气喷涂：稀 释 量 0 ~ 10% (以油漆重量计)
喷嘴口径 2.0 ~ 3.0mm
喷出压力 0.3 ~ 0.4 MPa (约 3 ~ 4kg / cm²)
- 滚涂 / 刷涂：稀 释 量 0 ~ 5% (以油漆重量计)
- 清 洗 剂：X-7 环氧稀释剂 (闪点 27℃)

注意事项：

- 本产品与大多数环氧树脂漆一样，长期在户外曝晒漆膜表面会出现粉化发白现象，但仅仅在漆膜的表面，它不会影响涂层的防腐性能。
- 本产品应由专业涂装操作人员根据本说明书和包装容器上的说明在生产场地使用。
- 涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的国家卫生、安全和环保标准与法规进行。
- 如果对本产品是否适用有怀疑，请向本公司技术服务部门查询详情。

- 包 装： 甲组份 18.5L 桶装 12kg
乙组份 5L 桶装 3kg

贮存及运输：

1. 本产品在 25℃ 的温度条件下有效贮存期为 12 个月，超期经检验合格仍可使用。
2. 本产品存放时应保持通风、干燥，防止日光直射，并远离热源。
3. 本产品运输时，应防止雨淋，日光曝晒，并应符合运输部门的要求。

声 明：

以上本产品的资料及数据是根据我们的试验和实际使用中的经验而积累的，可作为施工指南。对于在我们不了解的情况下进行的施工，我厂只保证油漆本身的质量，其它方面的问题恕不负责。对本说明书，我们将根据产品的不断改进，有权进行修改。