

## 586 氨基树脂

本品为异丁醇醚化的三聚氰胺甲醛树脂, 主要用于各种羟基树脂的烘烤型交联剂。可与相应的醇酸树脂、聚酯树脂、热固性(羟基)丙烯酸树脂、环氧酯和环氧树脂等配合, 配制汽车、摩托车、自行车、家用电器、轻工、机械、印铁以及仪器仪表外壳涂装用漆。

### 一、规格:

外观	色号 (Fe-Co)	粘度(T-4杯 S/25℃)	固体份 105℃ 1.5h(%)	酸值 mgKOH/g	溶剂
清澈 透明	<1	50-120	60±2	<1	i-BA/X YL

### 二、参考配方

MD131	60
586	24
BYK306	0.2
E20 环氧树脂	3-5
X/IBA/BCS (60/25/15)	5-10
烘烤条件 : 150℃/ 20min	

### 三、注意事项

- 1、可与本公司 MD129, MD126, MD130, MD131, KC260, KC2601, KC262 等树脂良好相容, 可用苯类, 丁醇, 酮类, 酯类等溶剂稀释。
- 2、本品有效储存期为十二个月, 应储存于阴凉通风处, 远离火源。切忌水湿雨淋, 以免因温差而吸水。
- 3、使用前请认准标签并与本产品介绍相符方可使用。

### 四、包装规格 铁桶装: 200Kg/桶

注: 以上资料系经试验所得, 仅供参考, 不作任何保证之用。鉴于树脂功能的局限性及用户要求的多样性, 使用前请按自身要求严格试验树脂的适用性及最终产品的稳定性。