

KU238 羟基丙烯酸树脂

KU238 为羟基丙烯酸酯树脂，可与多异氰酸酯固化剂配合，制二液型聚氨酯(PU)涂料。有很好的耐乙醇汽油的性能。干燥快，光泽高，丰满度好。

一、规格：

外 观	色 号	粘 度	固体羟值	固 体 份 %	酸 价	溶 剂
	Fe-Co	Pa. s/25℃	mgKOH/g	120℃/2hr	mgKOH/g	
清澈透明	<1	3-4	120±10	70±2	<10	二甲苯

二、参考配方： 罩光清漆

甲：KU238	76
BYK 306	0.3
DEUCHEM5300	0.2
DBTDL	0.01
TINUVIN1130	1.2
TINUVIN292	0.6
混合溶剂（二甲苯/丁酯/CAC：3/2/5）	21.69
乙：固化剂 N3390	33
丁酯	17
甲：乙	2：1

三、树脂相容性：

- 1、KU238 可与本公司 KU239 、KC261 等树脂混容。
- 2、KU238 可与酯类, 酮类, 醚酯类以及苯类溶剂混容。
- 3、如需与其他树脂混配, 请做相容性测试, 漆膜应透明不失光。

四、注意事项：

- 1、稀释剂及配漆用溶剂应使用氨基酯级溶剂，切忌含有水分和醇类溶剂。
- 2、本品储存期为十二个月，存放时应注意防火、防水。
- 3、使用前请认准标签并与本产品介绍相符方可使用。

五、包装规格铁桶装： 200Kg/桶

注：以上资料系经试验所得，仅供参考，不作任何保证之用。鉴于树脂功能的局限性及用户要求的多样性，使用前请按自身要求严格试验树脂的适用性及最终产品的稳定。

地址 广东东莞厚街南五驰生工业村
邮编, 523951,

电话 0769-85598983
传真 0769-85591268
<http://www.freetrue-chem.com>