

KU239 羟基丙烯酸树脂

KU239 为羟基丙烯酸酯树脂，可与多异氰酸酯固化剂配合，制二液型聚氨酯(PU)涂料。有很好的耐乙醇汽油的性能。

一、规格：

| 外 观 | 色 号 Fe-Co | 粘 度 Pa. s/25℃ | 固体羟值 mgKOH/g | 固 体 份 % 120℃/2hr | 酸 价 mgKOH/g | 溶 剂 |
|------|--------------|------------------|-----------------|---------------------|----------------|-----|
| 清澈透明 | <1 | 6-8 | 100±10 | 70±2 | <10 | 二甲苯 |

二、参考配方： 罩光清漆

| | |
|------------------------|-------|
| 甲：KU239 | 78 |
| BYK 306 | 0.3 |
| DEUCHEM5300 | 0.2 |
| DBTDL | 0.01 |
| TINUVIN1130 | 1.2 |
| TINUVIN292 | 0.6 |
| 混合溶剂（二甲苯/丁酯/环己酮：3/2/5） | 19.69 |
| 乙：固化剂 N3390 | 29 |
| 丁酯 | 21 |
| 甲：乙 | 2：1 |

三、树脂相容性：

- 1、KU239 可与本公司 KU288 、KC271 等树脂混容。
- 2、KU239 可与酯类, 酮类, 醚酯类以及苯类溶剂混容。
- 3、如需与其他树脂混配, 请做相容性测试, 漆膜应透明不失光。

四、注意事项：

- 1、稀释剂及配漆用溶剂应使用氨基酯级溶剂，切忌含有水分和醇类溶剂。
- 2、本品储存期为十二个月，存放时应注意防火、防水。
- 3、使用前请认准标签并与本产品介绍相符方可使用。

五、包装规格铁桶装： 200Kg/桶

注：以上资料系经试验所得，仅供参考，不作任何保证之用。鉴于树脂功能的局限性及用户要求的多样性，使用前请按自身要求严格试验树脂的适用性及最终产品的稳定。