

## KC268P 热固性丙烯酸树脂

(低温烤漆)

KC268P 为热固性丙烯酸树脂，可与三聚氰胺甲醛树脂相配，用于烘漆。漆膜硬度高、密着性好，耐化学性能性好，快干，光泽度高。用于要求低温烘烤的金属烘漆。

### 一、规格：

外观	色号 (Fe-Co)	粘度 (Pa. s/25℃)	固体份 (%) 120℃/2hr	酸价 (mgKOH/ g)	溶剂
清澄 透明	≤1	7-12	50±2	35-43	异丁醇/BCS

### 二、参考配方

KC268P	60
586	20
466	0.4
X/IBA/BCS (60/35/5)	适量
烘烤条件：100℃/ 30min	

### 三、注意事项

- 1、本品有效储存期为十二个月，应储存于阴凉通风处，远离火源。切忌水湿雨淋，以免因温差而吸水。
- 2、使用前请认准标签并与本产品介绍相符方可使用。
- 3、由于酸价比较高，请选择耐绣的包装。

### 四、包装规格 衬塑铁桶装：200Kg/桶

注：以上资料系经试验所得，仅供参考，不作任何保证之用。鉴于树脂功能的局限性及用户要求的多样性，使用前请按自身要求严格试验树脂的适用性及最终产品的稳定性。