

## KC266 热固性丙烯酸树脂

KC266 为热固性丙烯酸树脂，可与三聚氰胺甲醛树脂相配，用于烘漆。具有较高的硬度与良好的密着性，柔韧性和附着力好，耐盐雾，光泽高。可用于高级家电金属烘漆及金属玩具外壳涂料。

### 一、规格：

外观	色号 (Fe-Co)	粘度 (Pa. s/25℃)	固体份 (%) 120℃/2hr	酸价 (mgKOH/g)	溶剂
清澄 透明	≤1	3-5	60±2	3-5	XYL/iBAC/ PMA

### 二、参考配方

KC266	60
586	24
466	0.5
E44 环氧树脂	3-5
IBA	8
BCS	4.5

烘烤条件：150℃/ 20min

### 三、注意事项

- 1、本品有效储存期为十二个月，应储存于阴凉通风处，远离火源。切忌水湿雨淋，以免因温差而吸水。
- 2、使用前请认准标签并与本产品介绍相符方可使用。

### 四、包装规格 铁桶装：200Kg/桶

注：以上资料系经试验所得，仅供参考，不作任何保证之用。鉴于树脂功能的局限性及用户要求的多样性，使用前请按自身要求严格试验树脂的适用性及最终产品的稳定性。