

KB222 热塑性丙烯酸树脂

KB222 为热塑性丙烯酸树脂,可用以配制自干性丙烯酸树脂漆。可广泛用于竹木、藤器制品的表面涂装,综合性能优良。

[相适溶剂及相溶性]

酯、苯、醇、酮类均可作本品的相适溶剂。该树脂与一定量硝化棉及过氯乙烯树脂的混溶性良好。

[规格]

外观	清澈透明液体
色号 (Fe-Co)	< 1
固含量 %	55±2
酸值 mgKOH/g	≤14
黏度 Pa. s/25°C	10-15
溶剂	甲苯

[自干性清漆参考配方]

KB222	58
1/2" NC 液 (30%, 醋酸丁酯)	5-10
DBP	1
BYK-306	0.5
MS (二甲苯/醋酸丁酯)	20-30

[注意事项]

- 1、本品有效储存期为十二个月,宜于存放在阴凉通风处,注意防火、防水。
- 2、本品主要适宜于竹木、藤器制品的表面涂装。

[包装规格] 铁桶装: 200Kg/桶

注:以上资料系经试验所得,仅供参考,不作任何保证之用。鉴于树脂功能的局限性及用户要求的多样性,使用前请按自身要求严格试验树脂的适用性及最终产品的稳定性。