

KB225 热塑性丙烯酸树脂

KB225 为热塑性丙烯酸树脂，可与硝化棉、醋丁纤维素、过氯乙烯树脂、氯醋树脂共混有着广泛的适应性、溶混性良好，是配制塑胶漆比较理想的树脂材料，较低的酸值更适合金属颜料漆，广泛用于 ABS、HIPS 与 PVC 等塑胶基材的表面涂装。

[特点] 1、快干、光泽好、密着性强
2、好的硬度、韧性、耐磨性

[用途] 通用型塑胶漆、铝粉漆

[规格]	外观	清澈透明液体	色号 (Fe-Co)	< 1
	固含量 %	53±2	酸值 mgKOH/g	< 1
	黏度 PaS (25℃)	5-8	溶剂	TOL

[溶剂稀释性]

二甲苯 (XYL)	相容	甲苯 (TOL)	相容
乙酸乙酯 (EAC)	相容	乙酸丁酯 (BAC)	相容
甲基异丁基酮 (MIBK)	相容		

ABS 稀释剂		HIPS 稀释剂	
IPA	30	IBA	35
IBA	5	120#汽油	20
EAC(BAC)	20	EAC	13
MEK	33	BAC	20
CYC	2	BCS	12
BCS	10		

[树脂相容性]

- 1、KB225 可单独使用，也可与本公司的 KB2251、KB2256 树脂混拼配漆。
- 2、KB225 为热塑性丙烯酸树脂，与硝化棉、醋丁纤维素、过氯乙烯树脂、氯醋树脂等相容性好。
- 3、KB225 在与其他公司的树脂混配使用前请做相容性试验。

[参考配方] 自干清漆

KB225	60	BYK-141	0.5
1/2"NC 液 (30%BAC)	5-10	BYK-306	0.5
DBP	1	TOL/BAC (7/3)	20-30

[注意事项]

- 1、本品有效储存期为十二个月，宜于存放在阴凉通风处，注意防火、防水。
- 2、使用前请认准标签并与本产品介绍相符方可使用。

[包装规格] 铁桶装：200Kg/桶

注：以上资料系经试验所得，仅供参考，不作任何保证之用。鉴于树脂功能的局限性及用户要求的多样性，使用前请按自身要求严格试验树脂的适用性及最终产品的稳定性。