



**GUANGDONG YINYANG ENVIRONMENT-FRIENDLY
NEW MATERIALS CO., LTD**
广东银洋环保新材料有限公司
地址：广东省佛山市三水区乐平镇范湖经济开发区
电话：86-757-87366666 传真：86-757-87360388
版本：V-02.0 发出日期：2019年9月10日

银洋合成乳液 YS-8569

(苯乙烯 / 丙烯酸酯类共聚物)

一、产品介绍：

银洋合成乳液 YS-8569 是一种苯乙烯 / 丙烯酸酯类合成乳液。产品主要设计应用于瓷砖背胶，其具有小粒径、高润湿渗透性、高耐水性、与水泥相容性好等特点。

YS-8569 采用最新的乳液聚合技术，有效地控制了粒径、粒径分布及分子量。合理的粒径及分布令乳液干膜在透明度、耐水性及耐碱性上表现优异，同时其合适的分子量确保了初粘性和耐候性。

YS-8569 采用特殊的助剂和功能单体，使乳液拥有优异的润湿性，渗透性能，能快速润湿渗透到瓷砖的空隙中，快速建立粘结性能，提供优异的粘结性能。

二、产品特性：

- 不含 APEO
- 优异的初粘性
- 优异的耐水性与耐碱性
- 优异的附着力
- 优异的粘结性能

三、典型特性：

- 聚合物类型..... 苯乙烯 / 丙烯酸酯类共聚物
- 外观..... 乳状白色带蓝光液体
- 固体含量..... 50±1 %
- 布氏粘度..... 500-2000 厘泊 (3#/ 30 rpm / 25℃)
- PH 值 (25℃) 7.0- 9.0
- 平均粒子直径..... 0.10 - 0.20 微米
- 离子性..... 阴离子
- 最低成膜温度 (MFT) 0℃
- 钙离子稳定性..... 良好
- 机械稳定性..... 良好



**GUANGDONG YINYANG ENVIRONMENT-FRIENDLY
NEW MATERIALS CO., LTD**

广东银洋环保新材料有限公司

地址：广东省佛山市三水区乐平镇范湖经济开发区

电话：86-757-87366666 传真：86-757-87360388

版本：V-02.0

发出日期：2019年9月10日

四、产品安全性资料：

请参阅此产品的物料安全单张。

五、贮存条件：

产品贮存在密闭容器内，避免冷冻及高温，在有可能的情况下，应在六个月内使用。建议正常贮存温度在 10-35℃。